

WHITE GREASE

Vysoce kvalitní lithiové mazivo s PTFE, určené pro velmi náročné aplikace.

Technická data:

Báze	minerální olej s bílým lithiovým mýdlem a PTFE
Konzistence	tekutina
Hustota	cca 0,72 g/ml
Viskozita	160 cSt při 40°C
4kuličkový zátěžový test EP (ASTM D2596)	> 400 kg
Smytí vodou +80°C	2,50%
Bod skápnutí	> 180°C
Rozpuštěnost ve vodě	nerozpuštěné
Obsah těkavých látek (VOC)	80%
Teplotní odolnost	-20°C až +120°C



Charakteristika:

- lithiové mazivo
- snižuje tření a opotřebení součástí
- chrání proti korozi, rzi odolné
- vodoodpudivé
- neobsahuje silikony
- pro vnitřní i venkovní použití

Příklady použití:

- ideální pro snížení tření pohyblivých dílů z kovu a plastu
- mazivo s dvojitým účinkem: má výtečné penetrační schopnosti jako olej a zároveň jako vazelína nestéká a dobře ulpí na povrchu. Vytváří dlouhodobě odolnou kluznou vrstvu s výtečnou odolností vůči zatížení
- vytváří voděodolný film, chrání proti korozi
- nestéká, je vhodná i k nanášení na svislé plochy
- pro mazání strojů, kuličkových ložisek, uložení náprav, ozubených soukolí, dopravních pásů, pryžových těsnění apod.

Provedení:

Balení: plechovka 400 ml

Barva: bílá

Skladovatelnost:

Min. 3 roky v neotevřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny druhy kovů a plastů

Stav povrchu: čistý, bez mastnoty a prachu

Pracovní postup:

Před aplikací nádobu dobře protřepejte, vazelínu nanášejte rovnoměrně na povrch. Aplikujte na povrch ze vzdálenosti cca. 20 cm. Pro přesnou aplikaci vyměřte bílou trysku za černou.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Bezpečnost:

Používejte pouze v dobře větraném prostoru. Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Odpovědnost:

Obsah tohoto technického listu je výsledkem našich testů a zkušeností. Má obecnou povahu a neposkytuje záruky pro zamýšlené použití. Je odpovědností uživatele určit svými vlastními testy, zda je produkt vhodný pro danou aplikaci.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.