

TECHNICKÝ LIST COSMO® CL-300.120
(dříve Cosmofen 10)
Čistič PVC, slabě leptající

OBLAST POUŽITÍ

COSMO® CL-300.120 je mírně rozpustný čisticí prostředek, který se používá k čištění tvrdých profilů z PVC v okenních PVC konstrukcích a je vhodný k práci jenom u specializovaných společností. **COSMO® CL-300.120** se hodí zejména pro přípravu k lepení a odstraňování skvrn a hrubých nečistot. **COSMO® CL-300.120** se hodí k čištění různých neprůhledných teplem stvrzených a tvrdých plastů pro řadu průmyslových použití. Byla vyzkoušena odolnost vyčištěných profilů ve spojení s lepidlem na PVC COSMOFENEM PLUS HV proti povětrnostním vlivům a bylo zjištěno, že vyhovuje podle oficiálního potvrzení zkušební laboratoře syntetických materiálů Süddeutsches Kunststoff-Zentrum ve Würzburgu ve smyslu směrnice RAL 716/1, část 1, odstavec 3.2.5.

TECHNICKÁ DATA

ZÁKLAD	směs monokarboxylických kyselin
MĚRNÁ HMOTNOST podle EN 542 při +20 °C	ca 0,90 g/cm ³
MIN.TEPLOTA PRO POUŽITÍ	+5°C/+30°C

PRACOVNÍ PŘEDPISY

Povrch před čištěním musí být suchý a bez prachu. Čištění se provádí suchou bavlněnou nebo buničinovou utěrkou, nezanechávající skvrny. Jestliže je povrch velmi znečištěný, musí se vyčistit nejdříve COSMO® CL-300.140. S ohledem na hygroskopický vliv rozpuštěného PVC, smějí se rozpouštědla používat jenom v suchých klimatických podmínkách. Obvykle stačí utřít povrchy jenom jednou, ale v případě silného znečištění, se čištění po ztvrdnutí povrchu materiálu zopakuje. Pracovní návod na leštění nebo opravu najdete v technickém listu pro COSMO® CL-300.110 (silně leptající).

SKLADOVÁNÍ

Skladujte COSMO® CL-300.120 v pevně uzavřeném originálním obalu, v suchu a při teplotě mezi +15 °C a +25 °C, bez přímého ozařování sluncem. Výrobek může být během běžné přepravy vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C. V neotevřených originálních obalech se může skladovat 24 měsíců.

<u>VELIKOST OBALŮ</u>	1.000 ml kovové lahve 10 l kovový kanystř
-----------------------	--