

# TEKNOSEAL 4008-00

## V-těsnění

TEKNOSEAL 4008-00 je produkt na bázi vody na ochranu spojů V a rohových spojů v novém dřevě určeném k venkovnímu použití, jako jsou okna a dveře.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Použití</b>                      | Venkovní dveře, Okna                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Doporučený podklad</b>           | Listnaté dřevo, Jehličnaté dřevo                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Těkavé organické látky (VOC)</b> | Cca 21 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list. |
| <b>Odstíny</b>                      | Bezbarvý.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Skladování</b>                   | Tento výrobek se musí skladovat při teplotách nad 10 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.                             |
| <b>Balení</b>                       | Plastová láhev 250 ml                                                                                                                                                                                                              |

## NÁVOD K POUŽITÍ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příprava povrchu</b>  | Dřevo má být prosté dřevního prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva by měl být cca 13 % a neměl by překročit 15 %. Předúprava je nutná u dřevěných povrchů, které nesplňují třídu trvanlivosti 3 dle EN 350:2016. Teknos disponuje řadou prostředků na ochranu dřeva splňujících požadavky EN 599-1. Prosíme obraťte se na Teknos v případě dalších dotazů. |
| <b>Aplikace</b>          | Nanáší se plastovou lahví se stříkácí tryskou. Vyhladte roztíracím nožem nebo podobným nástrojem. Případný přebytek se odstraní.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Podmínky aplikace</b> | Optimální teplota pro výrobky a okolí: +18 °C - +22 °C.<br>Optimální relativní vlhkost vzduchu: cca 50 %.<br>Nepoužívejte při teplotách nižších než 10 °C.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ředění</b>            | Výrobek se dodává připravený k použití.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Doba schnutí</b>      | +23 °C / 50 % RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>- přetíratelné</b>    | cca ½ hodina<br>Doba sušení je orientační a může se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotě, vlhkosti, cirkulaci vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy.                                                                                                                                                                                                    |

### Nátěrový systém

Díly natřené základovou barvou musejí být vždy chráněny vrchním krycím povlakem, než budou vystaveny vlivu počasí. Díly opatřené základem musejí být vždy dokončeny vrchem, než budou vystaveny vlivu počasí.

### Čištění

Voda.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

### Bezpečnostní a preventivní opatření

Viz bezpečnostní list.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Výše zmíněné informace jsou normativní a podloženy laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.